

# RBG-80

## Grunder Rødbrun

**Beskrivelse:** Hurtig tørtrende modificeret alkyd primer til generel priming i alkyd baserede malingsystemer i mildt til moderat korrosivt miljø. Forsegler alle overflader, hvorfra rust er fjernet.

Anvendes ved montage på spær, karme og garageporte af stål, autoværn, jern-og ståledele, karosseridele og autoreparationer. Giver en glat, porefri overflade, tørrer hurtigt og er overlakerbar med alle laktyper efter 8 timer.

Kan anvendes udendørs uden overlakering i ca. 6 måneder og giver korrosionsbeskyttelse efter DIN 50021 og DIN 53167.

### Egenskaber:

- varmebestandig op til 80°C - kortvarigt til 120°C
- tørrer hurtigt
- effektiv rustbeskyttelse
- til alle metalemner
- til inden-/ udendørs brug

### Anvendelse: OMRYSTES GRUNDIGT INDEN BRUG

Ryst dåsen grundigt ca. 2 min indtil kuglen kan høres ramme dåsens sider. Spray i afstand af ca. 20 cm. Spray i cirkel eller krydsmønster i flere tynde lag.

Behandling af emner: Rustne flader skal slibes eller behandles med stålbørste, således at al løstsiddende rust fjernes. Tørretid ved lufttørring ved ca. 20°C. Støvtør efter 15-20 min. Fingertør efter 30-40 min. Gennemtør efter ca. 16 timer. Anbefalet lagtykkelse: 40-80µ.

Overfladen skal være helt ren og tør.

### Tekniske data:

Varenr./indhold:	07605 500ml spray
Vægt:	380g
Farve:	Rødbrun
Rækkeevne:	2,8 - 3,0 m <sup>2</sup>
Støvtør/hærdet:	15-30 min./16 timer
Varmebestandig:	80°C
Drivmiddel:	DME
Base:	Alkydharpiks
Flammepunkt (konc.):	31°C
Vægtfylde v/20°C :	0,95 g/ cm <sup>3</sup>
Salttågetest:	500 timer efter DIN 50021 og 53169
Lagtykkelse	1 lag: 20-25µ
	Anbefalet 40-80µ (3 lag)
Vandopløselighed:	Uopløselig
VOC:	660 g/l
Mal-kode (1993):	4-3

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.kema.dk](http://www.kema.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.